

Safety-Floor Antirutschbelag Standard Grob P40

VER 13-D-03.2020 | © SFS Safety Flooring Systems



Eigenschaften




Beschreibung / Anwendungsgebiete

Die Basis des Safety-Floor Antirutschbelag Standard Grob ist eine belastbare Polyesterfolie. Diese macht den Belag besonders reißfest, witterungsbeständig, maßstabil und abriebfest. Er zeigt somit einen klaren Vorteil zu vergleichbaren Produkten auf PVC-Basis. Der modifizierte Acrylatklebstoff und die grobe Mineralkörnung aus Siliciumcarbid (vergleichsweise hart und leicht) sorgen für Sicherheit und Langlebigkeit des Produktes. Durch sein robustes und zuverlässiges Eigenschaftsprofil findet der Safety-Floor Antirutschbelag Standard Grob insbesondere in stark beanspruchten Bereichen wie Nutzfahrzeugen und –maschinen Anwendung. Typische Einsatzbereiche sind, aufgrund des vorhandenen Verdrängungsraums, zudem Schmutz oder Flüssigkeitsbelastete Bereiche. Nach Anhang 2 der technischen Regel für Fußböden von Arbeitsstätten (ASR A1.5/1,2) der BAuA eignet sich die Rutschhemmung R13 kombiniert mit einem Verdrängungsraum von V06 insbesondere in Bereichen der Fett, Fleisch und Gemüse Verarbeitung.

Produktvorteile

- PVC-frei.
- Durch Einsatz eines Polyesterträgers besonders formstabil, verschleiß- und reißfest.
- Sichere Klebkraft über die gesamte Lebensdauer des Produktes durch alterungsstabilen Haftklebstoff.
- Harte Siliciumcarbidkörnung, eingebettet in widerstandsfähiges Kunstharz sorgt für besonders hohe Abriebfestigkeit und Chemikalienbeständigkeit.
- Höchste Rutschhemmung mit R13 und ein Verdrängungsraum von V04.
- Erfüllt Brandanforderungen HL2 (DIN EN 45545-2, R10) für Bodenapplikationen in Schienenfahrzeugen.
- Witterungsbeständig.

Technische Daten



Kunstharzgebundenes Siliciumcarbid (Körnung P40) auf reißfestem Polyesterträger

PE-beschichtetes Abdeckpapier

Haftklebstoff, modifiziertes Acrylat

Farbe	Signalschwarz (RAL 9004), Signalgelb (RAL 1003)
Material	Siliciumcarbid (Körnung P40) auf Polyesterträger mit Acrylatklebstoff
Dicke (verlegt)	ca. 1,3 mm
Gewicht (verlegt)	ca. 1000 g/m ²
Temperaturbeständigkeit	- 40 bis + 60 °C (Klebkraft verändert sich mit Temperatur)
UV-Beständigkeit	In mitteleuropäischen Klimazonen gut
Rutschhemmung / Verdrängungsraum nach DIN 51130	R13 / V04
Klebkraft / mittlerer Schälwiderstand nach 24h i.A. an DIN EN 1939	ca. 20 N / 25 mm (auf Edelstahl, 180° Abzugswinkel, T = 23°C)
Maßhaltigkeit nach Verkleben i.A. an DIN ISO 2768	Toleranzklasse f (fein)
Brandverhalten nach DIN EN 45545-2, R10	HL 2

Lagerung und Anwendungshinweise

Safety-Floor Antirutschbelag Standard Grob kann auf allen sauberen, trockenen, fettfreien, ebenen und geschlossenen Oberflächen eingesetzt werden. Bei Aufbringen eines Belages empfiehlt es sich die Ecken abzurunden oder fertige Stanzteile zu nutzen. Die ideale Verlegetemperatur liegt bei 18 – 25 °C, Antirutschbeläge sollten nicht über Risse, Fugen, beschädigte Lackschichten oder Rost geklebt werden (siehe dazu auch unsere Verlegeanleitung für Antirutschbeläge). Bei porösen oder kritischen Untergründen (u.a. Kunststoffe und Lacke) empfehlen wir die Anwendung einer Grundierung oder eines Primers. Sprechen Sie uns dazu bitte an. Das Produkt ist nicht für permanente Nässe konzipiert. Zur Reinigung nutzen Sie bitte keine starken Lösemittel bzw. stark alkalisch oder saure Reinigungsmittel. Informationen über die verfügbaren Lieferformen (Rollware, Streifen, Stanzteile oder Sondermaße) erhalten Sie aus der aktuellen Preisliste oder auf Anfrage. Die Lagerung sollte trocken, frostfrei und sauber erfolgen. Material vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen. Das Produkt kann bis 24 Monate nach Herstellungsdatum gelagert werden.

Unsere vorstehende anwendungstechnische Beratung erfolgt nach bestem Wissen und stellt unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar. Da die Verwendung unserer Produkte außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten erfolgt unterliegt diese Ihrer eigenen Verantwortung. Alle Angaben über unsere Erzeugnisse sind mit den örtlichen Verhältnissen und den verwendeten Materialien in Ihrer Anwendung abzustimmen. Führen Sie selbst vor der Verwendung eigene Prüfungen durch um die Eignung sowie den Verbrauch zu bestimmen. Alle Fragen einer Gewährleistung und Haftung für dieses Produkt regeln sich nach unseren jeweils gültigen Verkaufsbedingungen, sofern gesetzliche Vorschriften nicht etwas anderes vorsehen. Alle Technischen Datenblätter unserer Produkte sehen wir als unser geistiges Eigentum an. Die Nutzung ist nur mit unserer Zustimmung erlaubt. Mit Herausgabe dieser Produktinformation verlieren vorhergehende Versionen ihre Gültigkeit.